



GALVANİZ BOYASI

Epoksi reçine reaksiyon kurumalı, özellikle galvaniz ve benzeri alimünyum ,çinko ve alaşım metaller üzerine uygulanan, yüzeye yapışma mukavemeti yüksek antikorozyf bir astar sonkat boyadır. Ayrıca her türlü metal yüzeylerde dekoratif olarak kullanılır

Ürün Özellikleri

Yoğunluk	1,15 ± 0,2g/cm ³ karışım
Bağlayıcı	Modifiye Epoksi Reçine
Renk	Metalik Gri
Katı Madde	Ağırlıkça 100
Sertleştirici ile Karışım Oranı	Tek komponentlidir.
Sertleşme Süresi	Ortalama: 30-40 dakika ortamdaki nem ve yüzey ısısına bağlı olarak
Desen	Düz
Kuruma Süreleri (20 °C , % 65 bağıl nem)	Dokunma kuruması : 0.5-1 saat Tam kuruma süresi: 8 saat Toz tutmama süresi: 2-3 saat Mekanik dirence ulaşma : 1 gün
Uygulama Isısı	Hava ve yüzey ısısının + 5° C ile + 30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama Şekli	Rulo,Fırça,Airless Püskürtme
Sarfıyat	150-200 g/m ² (Sarfıyat uygulanacak yüzeylerin durumuna göre değişebilir.)
Depolama	Ortam ısısı + 5 °C ile + 30 °C olan depolama şartlarında ana malzeme 2, sertleştirici 1 yıldır.
Ambalaj Şekli	NET: 15 L – 2,5 L – 0,75 L
Koruma	Bkz. MS-DS

Yüzey Hazırlama

Galvaniz Boyası uygulanacak yüzeylerdeki her türlü kir,yağ,kabarmış boyalar ve tozlar temizlenmeli ve yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama

Galvaniz Boyası, uygulama öncesinde kendi ambalajında homojen bir şekilde karıştırılır . Gerekirse epoksi tiner ile hacimce % 10 oranında inceltilecek fırça, rulo veya airless tabanca ile püskürtme uygulanır. Uygulanacak alan pas ve nemden tamamen arındırılmış olmalıdır.

UYARILAR


- + 15 C° in altında uygulamayınız.
- + 15 C° altında stoklamayınız ve bekletmeyiniz. .
- Talimatlarda yazan oranların dışına çıkmayınız.



YÜZEYİ
TEMİZLEYİN.



KARIŞTIRIN.



DONMAKTAN
KORUYUN.



UYGUN EKİPMANLA
İLE UYGULAYIN.



TEKNİK BÜLTENE
BAKIN.

- Bu bültenin yayınlanması ile birlikte malzemenin bundan önce basılmış bütün teknik bültenleri geçersizdir.
- Bültenlerde verilen değerler Sor Marine'in yaklaşık 36 yıllık birikiminin sonucunu yansıtan teorik bilgiler olup, uygulamalarınızla ilgili herhangi bir garanti ve veya tahahüdü içermez.



SOR MARINE
MARINE PAINTS

Ofis: Turgut Özal Caddesi, Galvano Teknik Sanayi Sitesi, Platin Sokak, No: 47 İkitelli / İST / TR

Tel: 0212-549 74 10 Fax: 0212-549 78 81

www.sormarine.com info@sormarine.com