



## SÜPER SENTETİK (OSMANLI) MACUN

Tek komponentli, çekimi kolay ve uygulaması rahattır. Suya ve deniz şartlarına dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeydeki zemin kusurlarını örtüp, düzeltir. Yüzeye pürüzsüzlük kazandırarak astar ve boya uygulamasına hazır hale getirir.

### Ürün Özellikleri

Yoğunluk	1,80- 1,85 g/cm <sup>3</sup>
Bağlayıcı	Sentetik
Renk	Kirli Beyaz
Katı Madde	Ağırlıkça 100
Sertleştirici ile Karışım Oranı	Tek komponentlidir.
Sertleşme Süresi	Ortalama: 60-100 dakika ortamdaki nem ve yüzey ısısına bağlı olarak
Desen	Düz
Kuruma Süreleri (20 °C , % 65 bağıl nem)	Dokunma kuruması : 6-8 saat      Tam kuruma süresi: 7 gün Toz tutmama süresi: 3-4 saat      Kat Kabul süresi: 12 saat
Uygulama Isısı	Hava ve yüzey ısısının + 5° C ile + 30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama Şekli	Mala, ıspatula
Sarfıyat	100-115g/m <sup>2</sup> (Sarfıyat uygulanacak yüzeylerin durumuna göre değişebilir.)
Depolama	Ortam ısısı + 5 °C ile + 30 °C olan depolama şartlarında 2 yıldır.
Ambalaj Şekli	NET: 25 Kg – 3 Kg – 1 Kg
Koruma	Bkz. MS-DS

## Yüzey Hazırlama

Yüzeylerde aderansı azaltacak toz, kir, yağ ve yabancı maddeler mekanik yollarla temizlenmeli ve tiner ile silinmeli; astar malzemesi olarak 990 P.U. Astar ile parlak film bırakmayacak şekilde astarlanmalıdır.

## Uygulama

**Sentetik Macun**, ilk önce kendi ambalajında karıştırılmalıdır. Macun uygulaması ince tabaka halinde yapıp yüzeyde iyice dağıtılmalıdır. Tek komponentli olduğundan kuruması için ortalama 20-25 C° arasında uygulanmalıdır.

### UYARILAR

+ 15 C° in altında uygulamayınız.

+ 15 C° altında stoklamayınız ve bekletmeyiniz.

Bu tip Macunlar solventsizdir, herhangi bir solventle inceltmeyiniz.

Talimatlarda yazan oranların dışına çıkmayınız.



YÜZEYİ  
TEMİZLEYİN.



KARIŞTIRIN.



DONMAKTAN  
KORUYUN.



UYGUN EKİPMANLA  
İLE UYGULAYIN.



TEKNİK BÜLTENE  
BAKIN.

- Bu bültenin yayınlanması ile birlikte malzemenin bundan önce basılmış bütün teknik bültenleri geçersizdir.
- Bültenlerde verilen değerler Sor Marine'in yaklaşık 36 yıllık birikiminin sonucunu yansıtan teorik bilgiler olup, uygulamalarınızla ilgili herhangi bir garanti ve veya tahahüdü içermez.



SOR MARINE  
MARINE PAINTS

Ofis: Turgut Özal Caddesi, Galvano Teknik Sanayi Sitesi, Platin Sokak, No: 47 İkitelli / İST / TR

Tel: 0212-549 74 10 Fax: 0212-549 78 81

www.sormarine.com info@sormarine.com