



PARAPET MACUNU

Çift komponentli, poliüretan esaslı, solvent içermeyen, renksiz şeffaf dolgu macunudur. Uygulandığı ahşabın rengine uyum sağlar. Guletlerde ve ahşap teknelerde parapetlerde dolgu ve kalafatlama işlerinde kullanılır. Klasik deniz tutkalı ve ahşap talaşına gerek bırakmaz. Parapet aralarında çatlaklara ve vernik altında dolgu yapılması gereken lokal dolgu işlerinde kullanılır.

Ürün Özellikleri

Yoğunluk	1,0- 1,1 g/cm ³
Bağlayıcı	Poliüretan
Renk	Şeffaf
Katı Madde	Ağırlıkça 100
Sertleştirici ile Karışım Oranı	Ana malzeme/sertleştirici: 4/1 ağırlıkça
Sertleşme Süresi	Ortalama: 40-50 dakika ortamdaki nem ve yüzey ısısına bağlı olarak
Desen	Düz
Kuruma Süreleri (20 °C , % 65 bağıl nem)	Dokunma kuruması : 3-4 saat Tam kuruma süresi: 1 gün Toz tutmama süresi: 5-6 saat Kat Kabul süresi: 4-7 saat
Uygulama Isısı	Hava ve yüzey ısısının + 5° C ile + 30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama Şekli	Mala, İspatula, Mastar, Macun çeliği
Sarfıyat	100-115g/m ² (Sarfıyat uygulanacak yüzeylerin durumuna göre değişebilir.)
Depolama	Ortam ısısı + 5 °C ile + 30 °C olan depolama şartlarında ana malzeme 2, sertleştirici 1 yıldır.
Ambalaj Şekli	NET: 4 Kg – 1 Kg
Koruma	Bkz. MS-DS

Yüzey Hazırlama

Yüzeylerde aderansı azaltacak toz, kir, yağ ve yabancı maddeler mekanik yollarla temizlenmeli ve selülozik tiner ile silinmeli, astar malzemesi olarak 990 P.U. Astar ile parlak film bırakmayacak şekilde astarlanmalıdır. Dolgu ve sıyırma uygulamalarında kullanılan Parapet Macunu, her türlü verniklerin altına lokal tamiratlarda kullanılır. Tixotrop yapıya sahip olan ürün , sert elastikiyetindedir.

Uygulama

Parapet Macunu, ana malzeme ve sertleştirici kendi ambalajında karıştırılmalı, daha sonra belirtilen oranlarda (4:1) sertleştirici, ana malzemeye yavaş yavaş yedirilerek karıştırılmalıdır. Elastikiyeti nedeni ile çatlak ve derz dolgularda, farklı yapıya sahip birçok yapı malzemesinin birleşim yerlerinde ve farklı malzemeleri birbirine ve diğerlerine yapıştırmakta da kullanılır. Mala, mastar, macun çeliği veya ispatula yardımı ile uygulanır.

(Not: Sadece kullanılacak miktar kadar karışım yapılmalı, sertleştirici ambalajı kapağı açık bırakılmamalıdır.)

UYARILAR

+ 15 C° in altında uygulamayınız.

+ 15 C° altında stoklamayınız ve bekletmeyiniz.

Bu tip Macunlar solventsizdir, herhangi bir solventle inceltmeyiniz.

Talimatlarda yazan oranların dışına çıkmayınız.



YÜZEYİ
TEMİZLEYİN.



KARIŞTIRIN.



DONMAKTAN
KORUYUN.



UYGUN EKİPMANLA
İLE UYGULAYIN.



TEKNİK BÜLTENE
BAKIN.

- Bu bültenin yayınlanması ile birlikte malzemenin bundan önce basılmış bütün teknik bültenleri geçersizdir.
- Bültenlerde verilen değerler Sor Marine'in yaklaşık 36 yıllık birikiminin sonucunu yansıtan teorik bilgiler olup, uygulamalarınızla ilgili herhangi bir garanti ve veya tahahüdü içermez.



SOR MARINE
MARINE PAINTS

Ofis: Turgut Özal Caddesi, Galvano Teknik Sanayi Sitesi, Platin Sokak, No: 47 İkitelli / İST / TR

Tel: 0212-549 74 10 Fax: 0212-549 78 81

www.sormarine.com info@sormarine.com