



ANTIFOULING LL ZEHİRLİ BOYA

Vinil reçine esaslı boyadır. Yüksek miktarda bakır içerir. Bu ürünün sıcak ve orta sıcaklıktaki sularda gezen tekneler için kullanılması uygundur. Uygulama yapılacak teknenin hızı 25 knot ve altı olması önerilir. İsteğe göre Extra Bakır Katkısı eklenebilir.

Ürün Özellikleri

Yoğunluk	1,65± 0,2g/cm ³ karışım
Bağlayıcı	Vinil
Renk	Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz, Yeşil
Katı Madde	Ağırlıkça 50
Sertleştirici ile Karışım Oranı	Tek komponentlidir.
Sertleşme Süresi	Ortalama: 60-90 dakika ortamdaki nem ve yüzey ısısına bağlı olarak
Desen	Düz
Kuruma Süreleri (20 °C , % 65 bağıl nem)	Dokunma kuruması : 30-60 dakika Tam kuruma süresi: 8 saat Toz tutmama süresi: 2-3 saat Mekanik dirence ulaşma süresi: 1 gün
Uygulama Isısı	Hava ve yüzey ısısının + 5° C ile + 30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama Şekli	Rulo, Fırça, Airless Tabanca
Sarfıyat	130-150 g/m ² (Sarfıyat uygulanacak yüzeylerin durumuna göre değişebilir.)
Depolama	Ortam ısısı + 5 °C ile + 30 °C olan depolama şartlarında 3 yıldır.
Ambalaj Şekli	NET: 18 Kg - 3 Kg – 1 Kg
Koruma	Bkz. MS-DS

Yüzey Hazırlama

Teknelerin su altı kesiminde astar uygulaması yapılan alan; kuru, temiz, yağ ve kirden arındırılmış olması gerekir. Eski boya sisteminin ne olduğu bilinmiyorsa boya öncesi **Sorsilver Zehirli Astar** uygulanmalıdır.

Uygulama

Antifouling LL , uygulama öncesinde kendi ambalajında homojen bir şekilde karıştırılır. Yüzeyde eski, zehirli boyaya uyumsuz bir malzeme uygulaması yapılmışsa yüzey zımparalanmalı ve astar uygulaması yapılmalıdır. Eğer yüzeydeki boya zehirli boyayla uyum sağlıyorsa direk uygulanabilir. Katlar arası uygulama için en az 4-5 saat beklenmelidir.

UYARILAR


- + 15 C° in altında uygulamayınız.
- + 15 C° altında stoklamayınız ve bekletmeyiniz. .
- Talimatlarda yazan oranların dışına çıkmayınız.



YÜZEYİ
TEMİZLEYİN.



KARIŞTIRIN.



DONMAKTAN
KORUYUN.



UYGUN EKİPMANLA
İLE UYGULAYIN.



TEKNİK BÜLTENE
BAKIN.

- Bu bültenin yayınlanması ile birlikte malzemenin bundan önce basılmış bütün teknik bültenleri geçersizdir.
- Bültenlerde verilen değerler Sor Marine'in yaklaşık 36 yıllık birikiminin sonucunu yansıtan teorik bilgiler olup, uygulamalarınızla ilgili herhangi bir garanti ve veya tahahüdü içermez.



SOR MARINE
MARINE PAINTS

Ofis: Turgut Özal Caddesi, Galvano Teknik Sanayi Sitesi, Platin Sokak, No: 47 İkitelli / İST / TR

Tel: 0212-549 74 10 Fax: 0212-549 78 81

www.sormarine.com info@sormarine.com