



114/A P.U. TEKNE MACUNU

Çift komponentli, poliüretan esaslı, solvent içermeyen, deniz suyuna ve birçok kimyasal maddelere dayanıklı; ahşap, sac, CTP yüzeylerinin uzun yıllar deformasyonuna karşı koruyucu, yapışma özelliği çok yüksek, farklı genleşmelere sahip malzemelerin yapışmasında tercih edilebilen (Polistren köpük levhaların ahşaba yapıştırılması gibi kullanılabilen), tixotrop dolgu ve sıyırma macunudur. Elastik film bırakabilen, kalın katlar halinde uygulanabilen, deniz suyuna ve kimyasal maddelere (asit, baz ve solventlere) dayanıklı donduktan sonra hacim kaybı yapmayan poliüretan macundur.

Ürün Özellikleri

Yoğunluk	1,36± 0,2g/cm ³ karışım
Bağlayıcı	Poliüretan
Renk	Bej
Katı Madde	Ağırlıkça 100
Sertleştirici ile Karışım Oranı	Ana malzeme/Sertleştirici: 3/1 ağırlıkça
Sertleşme Süresi	Ortalama: 40-50 dakika ortamdaki nem ve yüzey ısısına bağlı olarak
Desen	Düz
Kuruma Süreleri (20 °C , % 65 bağıl nem)	Dokunma kuruması : 6-8 saat Tam kuruma süresi: 7 gün Toz tutmama süresi: 3-4 saat Kat Kabul süresi: 24 saat
Uygulama Isısı	Hava ve yüzey ısısının + 5° C ile + 30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama Şekli	Rulo, Fırça, Kirpi Rulo, Dökme, Mala, Spatula
Sarfiyat	100-115g/m ² (Sarfiyat uygulanacak yüzeylerin durumuna göre değişebilir.)
Depolama	Ortam ısısı + 5 °C ile + 30 °C olan depolama şartlarında ana malzeme 2, sertleştirici 1 yıldır.
Ambalaj Şekli	NET: 20 Kg – 4 Kg – 1 Kg
Koruma	Bkz. MS-DS

Yüzey Hazırlama

Yüzeylerde aderansı azaltacak toz, kir, yağ ve yabancı maddeler mekanik yollarla temizlenmeli ve tiner ile silinmeli; astar malzemesi olarak 990 P.U. Astar ile parlak film bırakmayacak şekilde astarlanmalıdır.

Uygulama

114/A Tekne Macunu, uygulama öncesi malzeme kendi ambalajında, sertleştirici ilave edilerek homojen bir şekilde karıştırılıp 2 veya 3 kat uygulanır. Önerilen kat 2-3 kat olup 250-300 mikron kuru film kalınlığıdır, katlar arasında bekleme süresi 4-6 saat bekleme süresine kadar uzayan uygulamalarda ince bir zımpara yapılmalıdır.

(Not: Sadece kullanılacak miktar kadar karışım yapılmalı ve uygulama hızlı olmalıdır.)

UYARILAR


- + 15 C° in altında uygulamayınız.
- + 15 C° altında stoklamayınız ve bekletmeyiniz.
- Bu tip Macunlar solventsizdir, herhangi bir solventle inceltmeyiniz.
- Talimatlarda yazan oranların dışına çıkmayınız.



YÜZEYİ
TEMİZLEYİN.



KARIŞTIRIN.



DONMAKTAN
KORUYUN.



UYGUN EKİPMANLA
İLE UYGULAYIN.



TEKNİK BÜLTENE
BAKIN.

- Bu bültenin yayınlanması ile birlikte malzemenin bundan önce basılmış bütün teknik bültenleri geçersizdir.
- Bültenlerde verilen değerler Sor Marine'in yaklaşık 36 yıllık birikiminin sonucunu yansıtan teorik bilgiler olup, uygulamalarınızla ilgili herhangi bir garanti ve veya tahahüdü içermez.



SOR MARINE
MARINE PAINTS

Ofis: Turgut Özal Caddesi, Galvano Teknik Sanayi Sitesi, Platin Sokak, No: 47 İkitelli / İST / TR

Tel: 0212-549 74 10 Fax: 0212-549 78 81

www.sormarine.com info@sormarine.com