



## GLZ DOĞAL TAŞ VERNİĞİ

Akrilik kopolimer reçine esaslı, silikon modifiyeli, solventli şeffaf verniktir. Yüksek doyurucu özelliğe sahiptir ve alkali direnci yüksektir. İçerdiği silikon sayesinde yağmur sularının uygulandığı yüzeye nüfuz etmesini önler. Sürüldüğü yüzeyde şeffaf, parlak bir film teşkil eder.

### Ürün Özellikleri

Yoğunluk	0,90 ± 0,2g/cm <sup>3</sup> karışım
Bağlayıcı	Akrilik Kopolimer
Renk	Şeffaf
Katı Madde	Ağırlıkça 100
Sertleştirici ile Karışım Oranı	Tek komponentlidir.
Sertleşme Süresi	Ortalama 1 gün ortamdaki nem ve yüzey ısısına bağlı olarak
Desen	Düz
Kuruma Süreleri (20 °C , % 65 bağıl nem)	Dokunma kuruması : 4-5 saat Tam kuruma süresi: 1 gün Toz tutmama süresi: 5-6 saat Mekanik dirence ulaşma süresi: 1 gün
Uygulama Isısı	Hava ve yüzey ısısının + 10° C ile + 30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama Şekli	Rulo, Fırça, Airless Tabanca
Sarfiyat	300 – 400 g/m <sup>2</sup> (Sarfiyat uygulanacak yüzeylerin durumuna göre değişebilir.)
Depolama	Ortam ısısı + 5 °C ile + 30 °C olan depolama şartlarında 3 yıldır.
Ambalaj Şekli	NET: 15 Kg – 4 Kg – 1 Kg
Koruma	Bkz. MS-DS

## Yüzey Hazırlama

Glazol Doğal Taş Verniği uygulanacak yüzeylerde her türlü kir, yağ kabarmış boyalar ve tozlar temizlenmeli ve yüzey tamamen kuru olmalıdır.

## Uygulama

**Glazol Doğal Taş Verniği**, uygulama öncesinde kendi ambalajında homojen bir şekilde karıştırılır. Fırça, rulo veya airless tabancası ile uygulanır. Yüksek mukavemet gerektiren yerlerde 2 kat uygulanmalıdır.

Suya karşı dirençlidir. Nem olan bölgelerde yalıtım amaçlı olarak da kullanılabilir.

### UYARILAR


- + 15 C° in altında uygulamayınız.
- + 15 C° altında stoklamayınız ve bekletmeyiniz. .
- Talimatlarda yazan oranların dışına çıkmayınız.



YÜZEYİ  
TEMİZLEYİN.



KARIŞTIRIN.



DONMAKTAN  
KORUYUN.



UYGUN EKİPMANLA  
İLE UYGULAYIN.



TEKNİK BÜLTENE  
BAKIN.

- Bu bültenin yayınlanması ile birlikte malzemenin bundan önce basılmış bütün teknik bültenleri geçersizdir.
- Bültenlerde verilen değerler Sor Marine'in yaklaşık 36 yıllık birikiminin sonucunu yansıtan teorik bilgiler olup, uygulamalarınızla ilgili herhangi bir garanti ve veya tahahüdü içermez.



SOR MARINE  
MARINE PAINTS

Ofis: Turgut Özal Caddesi, Galvano Teknik Sanayi Sitesi, Platin Sokak, No: 47 İkitelli / İST / TR

Tel: 0212-549 74 10 Fax: 0212-549 78 81

www.sormarine.com info@sormarine.com