



SORFILL 1830 EPOKSİ DOLGU MACUN

Çift komponentli, epoksi reçine esaslı, yüzey toleranslıdır. Ahşap, polyester, sac , alüminyum ve birçok yüzeyde tamir ve dolgu amacı ile kullanılır. Genellikle ahşap ve sac malzemelerin yüzey düzeltmelerinde, doldurulmasında kullanılır. Hava sıcaklığına bağlı olarak 6-12 saat sonra zımparalanabilir. Solvent içermez. Deniz suyuna ve kimyasal maddelere mukavim, mekanik direnci yüksek, donduktan (prizini aldıktan) sonra hacim kaybı yapmayan, sert elastik yapısı sayesinde uygulandığı yüzeyle birlikte çalışan bir epoksi dolgu macunudur.

Ürün Özellikleri

Yoğunluk	1,65- 1,70 g/cm ³
Bağlayıcı	Epoksi
Renk	(A Komponent: Hardal Sarı - B Komponent: Beyaz)
Katı Madde	Ağırlıkça 100
Sertleştirici ile Karışım Oranı	Ana malzeme/Sertleştirici: 1/1 ağırlıkça
Sertleşme Süresi	Ortalama: 40-50 dakika ortamdaki nem ve yüzey ısısına bağlı olarak
Desen	Düz
Kuruma Süreleri (20 °C , % 65 bağıl nem)	Dokunma kuruması : 3-4 saat Tam kuruma süresi: 1 gün Toz tutmama süresi: 3-4 saat Mekanik dirence ulaşma süresi: 4-7 gün
Uygulama Isısı	Hava ve yüzey ısısının + 5° C ile + 30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama Şekli	Mala, ispatula, mastar, macun çeliği
Sarfiyat	100-115g/m ² (Sarfiyat uygulanacak yüzeylerin durumuna göre değişebilir.)
Depolama	Ortam ısısı + 5 °C ile + 30 °C olan depolama şartlarında ana malzeme 2, sertleştirici 1 yıldır.
Ambalaj Şekli	NET: 20 Kg – 3 Kg – 1 Kg
Koruma	Bkz. MS-DS

Yüzey Hazırlama

1830 Epoksi Dolgu Macunu, daha önce uygulanmış macunlar üzerine ya da yeni inşalarda uygulanacak yüzeylerde; temizlenmiş, yağdan arındırılmış ve 60 – 80 kum zımpara kâğıdı ile zımparalanıp hava püskürtülerek temizlendirdikten sonra uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler macunlar üzerine 1500 P. Bariyer Astar ile astarlanmış, ve astar uygulaması üzerinden en az 2- 3 gün geçmiş olmalıdır. Yüzeyler temiz ve kuru olmalı. Önceden uygulama yapılmış yüzeyler zımpara yapılmalı veya uygun astar ile astarlanmalıdır. Uygulama yapılacak zemin kötü ve zayıf durumda ise tüm eski kaplamaları ve astarlar tamamen sökülerek temizlendirilmelidir.

Uygulama

1830 Epoksi Dolgu Macun, düz bir zemin üzerinde eşit miktarlarda her iki farklı renkteki komponentler homojen bir şekilde karıştırılıp renklerin tamamen birbirine karışması sağlandıktan sonra, mala, spatula, mastar veya macun çeliği yardımı ile uygulanır.

Dikkat! Yeni yapılmış polyester üzerine en az 7 gün geçmeden ya da uygun astarlar kullanmadan uygulama yapılmaz. **1830 Epoksi Dolgu Macunu** en fazla 2-3 mm katlar halinde uygulanmalıdır, katlar arasındaki uygulama zamanlarına dikkat edilmelidir.

UYARILAR

+ 15 C° in altında uygulamayınız.

+ 15 C° altında stoklamayınız ve bekletmeyiniz.

Bu tip Macunlar solventsizdir, herhangi bir solventle inceltmeyiniz.


Talimatlarda yazan oranların dışına çıkmayınız.



YÜZEYİ
TEMİZLEYİN.



KARIŞTIRIN.



DONMAKTAN
KORUYUN.



UYGUN EKİPMANLA
İLE UYGULAYIN.



TEKNİK BÜLTENE
BAKIN.

- Bu bültenin yayınlanması ile birlikte malzemenin bundan önce basılmış bütün teknik bültenleri geçersizdir.
- Bültenlerde verilen değerler Sor Marine'in yaklaşık 36 yıllık birikiminin sonucunu yansıtan teorik bilgiler olup, uygulamalarınızla ilgili herhangi bir garanti ve veya tahahüdü içermez.



SOR MARINE
MARINE PAINTS

Ofis: Turgut Özal Caddesi, Galvano Teknik Sanayi Sitesi, Platin Sokak, No: 47 İkitelli / İST / TR

Tel: 0212-549 74 10 Fax: 0212-549 78 81

www.sormarine.com info@sormarine.com