



SORSILVER ZEHİRLİ BOYA ASTARI

Vinil esaslı tek bileşenli metalik astar. Zehirli (Antifouling) boya uygulaması öncesinde ve eski zehirli boyalı yüzeyleri tecritlemek için kullanılır. İçerdiği özel reçine nedeniyle yüksek yapışma mukavemetine ve korozyon direncine sahiptir. Ahşap, metal, polyester ve CTP deniz araçlarının karina kısımlarında kullanılır.

Ürün Özellikleri

Yoğunluk	1,50± 0,2g/cm ³ karışım
Bağlayıcı	Vinil
Renk	Metalik Gri
Katı Madde	Ağırlıkça 50
Sertleştirici ile Karışım Oranı	Tek komponentlidir.
Sertleşme Süresi	Ortalama: 40-50 dakika ortamdaki nem ve yüzey ısısına bağlı olarak
Desen	Düz
Kuruma Süreleri (20 °C , % 65 bağıl nem)	Dokunma kuruması : 30-60 dakika Tam kuruma süresi: 8 saat Toz tutmama süresi: 2-3 saat Mekanik dirence ulaşma süresi: 1 gün
Uygulama Isısı	Hava ve yüzey ısısının + 5° C ile + 30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama Şekli	Rulo, Fırça, Airless Tabanca
Sarfıyat	130-150 g/m ² (Sarfıyat uygulanacak yüzeylerin durumuna göre değişebilir.)
Depolama	Ortam ısısı + 5 °C ile + 30 °C olan depolama şartlarında 3 yıldır.
Ambalaj Şekli	NET: 15 L – 2,5 L – 0,75 L
Koruma	Bkz. MS-DS

Yüzey Hazırlama

Teknelerin su altı kesiminde macun uygulanmış yüzeylerde, macun uygulamasından min. 10 - 12 saat sonra uygulanır. Mutlaka zımpara yapılarak yüzey pürüzleri giderilir. Eski zehirli boyalı yüzeylerde; eski, çatlak ve artık yapışma özelliğini kaybetmiş tabakalar su ve sünger ile temizlenerek Sorsilver Antifouling Primer'in uygulaması yapılmalıdır.

Uygulama

Sorsilver Antifouling Primer, uygulama öncesinde kendi ambalajında homojen bir şekilde karıştırılır. Gerekirse % 5 oranında epoksi tiner ile inceltilerek fırça , rulo veya sprey ile 1 kat uygulanır. Eski Antifouling (zehirli) boya üzerine en az 2 kat uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 5 – 6 saat beklenmelidir.

UYARILAR


- + 15 C° in altında uygulamayınız.
- + 15 C° altında stoklamayınız ve bekletmeyiniz. .
- Talimatlarda yazan oranların dışına çıkmayınız.



YÜZEYİ
TEMİZLEYİN.



KARIŞTIRIN.



DONMAKTAN
KORUYUN.



UYGUN EKİPMANLA
İLE UYGULAYIN.



TEKNİK BÜLTENE
BAKIN.

- Bu bültenin yayınlanması ile birlikte malzemenin bundan önce basılmış bütün teknik bültenleri geçersizdir.
- Bültenlerde verilen değerler Sor Marine'in yaklaşık 36 yıllık birikiminin sonucunu yansıtan teorik bilgiler olup, uygulamalarınızla ilgili herhangi bir garanti ve veya tahahüdü içermez.



Ofis: Turgut Özal Caddesi, Galvano Teknik Sanayi Sitesi, Platin Sokak, No: 47 İkitelli / İST / TR

Tel: 0212-549 74 10 Fax: 0212-549 78 81

www.sormarine.com info@sormarine.com